

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-329213

(43)Date of publication of application : 30.11.1999

(51)Int.Cl.

H01J 1/30
H01J 9/02
H01J 19/24
H01J 21/04
H01J 21/10
H01J 29/04
H01J 31/12

(21)Application number : 10-272340

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing : 25.09.1998

(72)Inventor : KOMODA TAKUYA
KOSHIDA NOBUYOSHI

(30)Priority

Priority number : 09297108
10 65592

Priority date : 29.10.1997
16.03.1998


Priority country : JP
JP

(54) FIELD EMISSION TYPE ELECTRON SOURCE AND ITS MANUFACTURE, AND PLANAR LIGHT-EMITTING DEVICE, DISPLAY DEVICE AND SOLID VACUUM DEVICE THEREOF

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive field emission type electron source which enables stable and efficient emission of electrons.

SOLUTION: A rapidly heat-oxidized porous poly-silicon layer 6 is formed on the front face of an N-type silicon substrate 1 which is a conductive substrate, and a gold thin film 7 which is a metal thin film is formed on the rapidly heat-oxidized porous poly-silicon layer 6. An ohmic electrode 2 is formed on the rear face of the N-type silicon substrate 1. Voltage is impressed between the gold thin film 7 and the ohmic electrode 2 with the gold thin film 7 which is a positive electrode with respect to the N-type silicon substrate 1, thereby the electrons injected from the N-type silicon substrate 1 into the rapidly heat-oxidized porous poly-silicon layer 6 are emitted through the gold thin film 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2987140

[Date of registration]

01.10.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-329213

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

(51)Int.Cl. ^a	識別記号	F I
H 0 1 J 1/30		H 0 1 J 1/30 M
9/02		9/02 M
19/24		19/24
21/04		21/04
21/10		21/10

審査請求 有 請求項の数14 O L (全 17 頁) 最終頁に続く


(21)出願番号	特願平10-272340	(71)出願人	000005832 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地
(22)出願日	平成10年(1998)9月25日	(72)発明者	菰田 卓哉 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内
(31)優先権主張番号	特願平9-297108	(72)発明者	越田 信義 東京都小平市上水本町6-5-10-203
(32)優先日	平9(1997)10月29日	(74)代理人	弁理士 西川 恵清 (外1名)
(33)優先権主張国	日本 (J P)		
(31)優先権主張番号	特願平10-65592		
(32)優先日	平10(1998)3月16日		
(33)優先権主張国	日本 (J P)		

(54)【発明の名称】 電界放射型電子源およびその製造方法および平面発光装置およびディスプレイ装置および固体真空デバイス

(57)【要約】

【課題】電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源を提供する。

【解決手段】導電性基板たるn形シリコン基板1の表面側に急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層6が形成され、急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層6上に金属薄膜たる金薄膜7が形成されている。n形シリコン基板1の裏面にはオーミック電極2が形成されている。金薄膜7をn形シリコン基板1に対して正極として金薄膜7とオーミック電極2との間に電圧を印加することにより、n形シリコン基板1から急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層6に注入された電子が金薄膜7を通して放出される。



- 1 n形シリコン基板
- 2 オーミック電極
- 5 急速熱酸化されたポリシリコン層
- 6 急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層
- 7 金薄膜
- 10 電界放射型電子源

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射することを特徴とする電界放射型電子源。

【請求項 2】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射することを特徴とする電界放射型電子源。

【請求項 3】 上記多孔質のポリシリコン層は、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン層とが交互に積層された層であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の電界放射型電子源。

【請求項 4】 上記多孔質のポリシリコン層は、厚み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の電界放射型電子源。

【請求項 5】 上記多孔質のポリシリコン層は、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くなるように厚み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の電界放射型電子源。

【請求項 6】 上記ポリシリコン層は、ノンドープのポリシリコン層であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の電界放射型電子源。

【請求項 7】 導電性基板は、一表面に導電性薄膜が形成された基板からなることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかに記載の電界放射型電子源。

【請求項 8】 請求項 1 記載の電界放射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を酸化し、酸化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とする電界放射型電子源の製造方法。

【請求項 9】 請求項 2 記載の電界放射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を窒化し、窒化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とする電界放射型電子源の製造方法。

【請求項 10】 上記ポリシリコン層の多孔質化にあたっては、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン層とが交互に積層されるように多孔質化の条件を変化させることを特徴とする請求項 8 または請求項 9 記載の電界放射型電子源の製造方法。

【請求項 11】 上記ポリシリコン層の多孔質化にあ

っては、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くなり厚み方向に多孔度が連続的に変化するよう多孔質化の条件を変化させることを特徴とする請求項 8 または請求項 9 記載の電界放射型電子源の製造方法。

【請求項 12】 請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載の電界放射型電子源と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とする平面発光装置。

【請求項 13】 請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載の電界放射型電子源をマトリクス状に構成し、各電界放射型電子源に印加する上記電圧をそれぞれ制御する手段と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とするディスプレイ装置。

【請求項 14】 少なくとも請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載の電界放射型電子源と陽極とが真空容器中に配設されて成ることを特徴とする固体真空デバイス。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体材料を用いて電界放射により電子線を放射するようにした電界放射型電子源およびその製造方法、および電界放射型電子源を利用した平面発光装置およびディスプレイ装置および固体真空デバイスに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より、電界放射型電子源として、例えば米国特許 3665241 号などに開示されているいわゆるスピント (Spindt) 型電極と呼ばれるものがある。このスピント型電極は、微小な三角錐状のエミッタチップを多数配置した基板と、エミッタチップの先端部を露出させる放射孔を有するとともにエミッタチップに対して絶縁された形で配置されたゲート層とを備え、真空中にてエミッタチップをゲート層に対して負極として高電圧を印加することにより、エミッタチップの先端から放射孔を通して電子線を放射するものである。

【0003】しかしながら、スピント型電極は、製造プロセスが複雑であるとともに、多数の三角錐状のエミッタチップを精度良く構成することが難しく、例えば平面発光装置やディスプレイなどへ応用する場合に大面積化が難しいという問題があった。また、スピント型電極は、電界がエミッタチップの先端に集中するので、エミッタチップの先端の周りの真空度が低くて残留ガスが存在するような場合、放射された電子によって残留ガスがプラスイオンにイオン化され、プラスイオンがエミッタチップの先端に衝突するから、エミッタチップの先端がダメージ (例えば、イオン衝撃による損傷) を受け、放射される電子の電流密度や効率などが不安定になった

り、エミッタチップの寿命が短くなってしまうという問

題が生じる。したがって、スピント型電極では、この種の問題の発生を防ぐために、高真空（約 10^{-5} Pa～約 10^{-6} Pa）で使用する必要があり、コストが高くなるとともに、取扱いが面倒になるという不具合があった。

【0004】この種の不具合を改善するために、MIM (Metal Insulator Metal)方式やMOS (Metal Oxide Semiconductor)型の電界放射型電子源が提案されている。前者は金属-絶縁膜-金属、後者は金属-酸化膜-半導体の積層構造を有する平面型の電界放射型電子源である。しかしながら、このタイプの電界放射型電子源において電子の放射効率を高めるためには（多くの電子を放射させるためには）、上記絶縁膜や上記酸化膜の膜厚を薄くする必要があるが、上記絶縁膜や上記酸化膜の膜厚を薄くしすぎると、上記積層構造の上下の電極間に電圧を印加した時に絶縁破壊を起こす恐れがあり、このような絶縁破壊を防止するためには上記絶縁膜や上記酸化膜の膜厚の薄膜化に制約があるので、電子の放出効率（引き出し効率）をあまり高くできないという不具合があった。

【0005】また、近年では、特開平8-250766号公報に開示されているように、シリコン基板などの単結晶の半導体基板を用い、その半導体基板の一表面を陽極酸化することにより多孔質半導体層（例えば、ポーラスシリコン層）を形成して、その多孔質半導体層上に金属薄膜を形成し、半導体基板と金属薄膜との間に電圧を印加して電子を放射させるように構成した電界放射型電子源（半導体冷電子放出素子）が提案されている。

【0006】また、特開平9-259795号公報には、上記特開平8-250766号公報に開示されている構成の電界放射型電子源（半導体冷電子放出素子）を有する冷電子放出表示装置が提案されている。なお、この冷電子放出表示装置においては、単結晶シリコン基板の〔100〕方向が表面に垂直に配向していることが、ポーラスシリコン層の電子放出効率の点で好ましいとされている。この理由としては、単結晶シリコンの（100）基板を陽極酸化すると、表面から深さ数 μ mにわたって孔が形成され、孔およびシリコン結晶が表面に垂直に配向するからであると推定されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の特開平8-250766号公報に記載の電界放射型電子源では、基板が半導体基板に限られるので、大面積化やコストダウン化が難しいという不具合がある。また、特開平8-250766号公報および特開平9-259795号公報に記載の電界放射型電子源では電子放出時にいわゆるポッピング現象が生じやすく、放出電子量にむらが生じやすいため、平面発光装置やディスプレイ装置などに応用すると、発光むらが生じてしまうという不具合がある。

【0008】本発明は上記事由に鑑みて為されたもので

あり、その目的は、電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源およびその製造方法および平面発光装置およびディスプレイ装置および固体真空デバイスを提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、上記目的を達成するために、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射することを特徴とするものであり、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるので、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化が可能になる。

【0010】請求項2の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射することを特徴とするものであり、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるので、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化が可能になる。

【0011】請求項3の発明は、請求項1または請求項2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン層とが交互に積層された層であることを特徴とする。

【0012】請求項4の発明は、請求項1または請求項2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、厚み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とする。

【0013】請求項5の発明は、請求項1または請求項2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くなるように厚み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とする。

【0014】請求項6の発明は、請求項1乃至請求項5の発明において、上記ポリシリコン層が、ノンドープのポリシリコン層なので、酸化または窒化された多孔質の

ポリシリコン層が半絶縁性となり、上記電圧を印加することにより該多孔質のポリシリコン層が強電界となつて、導電性基板側から該多孔質のポリシリコン層に注入された電子がドリフトして該多孔質のポリシリコン層の表面に達し、ホットエレクトロンとして金属薄膜をトンネルすることにより電子が放射されるから、上記ポリシリコン層がドーピングされている場合に比べて高効率で安定して電子を放出することができ、また、ドーピングが不要なので製造が容易になる。

【0015】請求項7の発明は、請求項1乃至請求項6の発明において、導電性基板は、一表面に導電性薄膜が形成された基板からなるので、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板を用いる場合に比べて大面積化及び低コスト化が可能になる。

【0016】請求項8の発明は、請求項1記載の電界放射型電子源の製造方法であつて、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を酸化し、酸化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とし、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電界放射型電子源を提供することができる。

【0017】請求項9の発明は、請求項2記載の電界放射型電子源の製造方法であつて、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を窒化し、窒化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とし、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電界放射型電子源を提供することができる。

【0018】請求項10の発明は、請求項8または請求項9の発明において、上記ポリシリコン層の多孔質化にあたっては、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン層とが交互に積層されるように多孔質化の条件を変化させることを特徴とする。

【0019】請求項11の発明は、請求項8または請求項9の発明において、上記ポリシリコン層の多孔質化にあたっては、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くなり厚み方向に多孔度が連続的に変化するように多孔質化の条件を変化させることを特徴とする。

【0020】請求項12の発明は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とするものであり、電界放射型電子源から放射される電子の放出角度が金属薄膜の表面に対して

略垂直方向にそろうので、収束電極を設ける必要がなく、構造が簡単になるとともに薄型の平面発光装置を実現することができる。

【0021】請求項13の発明は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源をマトリクス状に構成し、各電界放射型電子源に印加する上記電圧をそれぞれ制御する手段と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とするものであり、電界放射型電子源から放射される電子の放出角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそろうので、複雑なシャドウマスクや電子収束レンズを設ける必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現することができる。

【0022】請求項14の発明は、少なくとも請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と陽極とが真空容器中に配設されて成ることを特徴とするものであり、電界放射型電子源が冷陰極を構成するから、従来の熱電子放射を利用した熱陰極を有する固体真空デバイスのように加熱手段を設ける必要がなく、小型化が可能になるとともに陰極物質の蒸発や劣化を抑制することができ、長寿命の固体真空デバイスを実現することができる。

【0023】ところで、本発明者は、鋭意研究の結果、従来の技術で説明した特開平8-250766号公報および特開平9-259795号公報に記載の構造では、単結晶シリコン基板などの半導体基板の主表面側を多孔質化して電子が注入される多孔質層を形成しているので電界放射型電子源の断熱性が高く、電圧が印加され電流が流れた場合の基板温度の上昇が比較的大きいという知見を得た。さらに、該温度上昇により電子が熱的に励起されるとともに半導体基板の抵抗が下がり、電子の放出量が増えるので、これにより電子放出時にポッピング現象が生じやすく、放出電子量にむらが起こりやすいとの知見を得た。そこで、発明者は、上記知見に基づいて本発明を行った。

【0024】

【発明の実施の形態】（実施形態1）図1に本実施形態の電界放射型電子源10の概略構成図を、図2(a)～(e)に電界放射型電子源10の製造方法における主要工程断面図を示す。なお、本実施形態では、導電性基板としてn形シリコン基板1（抵抗率が略0.1Ωcmの(100)基板）を用いている。

【0025】本実施形態の電界放射型電子源10は、図1に示すように、n形シリコン基板1の主表面上に急速熱酸化されたポリシリコン層5が形成され、該ポリシリコン層5上に急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層6が形成され、該多孔質ポリシリコン層6上に金属薄膜たる金薄膜7が形成されている。また、n形シリコン基板1の裏面にはオーミック電極2が形成されている。

【0026】ところで、本実施形態では、導電性基板としてn形シリコン基板1を用いているが、導電性基板は、電界放射型電子源10の負極を構成するとともに真空中において上述の多孔質ポリシリコン層6を支持し、なお且つ、多孔質ポリシリコン層6へ電子を注入するものである。したがって、導電性基板は、電界放射型電子源10の負極を構成し多孔質ポリシリコン層6を支持することができればよいので、n形シリコン基板に限定されるものではなく、クロムなどの金属基板であってもよいし、ガラスなどの絶縁性基板の一表面に導電性膜を形成したものであってもよい。ガラス基板の一表面に導電性膜を形成した基板を用いる場合には、半導体基板を用いる場合に比べて、電子源の大面积化および低コスト化が可能になる。

【0027】また、上述の多孔質ポリシリコン層6は、導電性基板と金属薄膜との間に電圧を印加したときに電子が注入される層である。多孔質ポリシリコン層6は、多数のグレインよりなる多結晶体であり、各グレインの表面には酸化膜を有するナノメータ単位の構造（以下、ナノ構造と称す）が存在する。多孔質ポリシリコン層6に注入された電子がナノ構造に衝突することなく（つまり、電子散乱することなく）多孔質ポリシリコン層6の表面に到達するためには、ナノ構造の大きさは、単結晶シリコン中の電子の平均自由行程である約50nmよりも小さいものであることが必要である。ナノ構造の大きさは、具体的には10nmよりも小さいものがよく、好ましくは5nmよりも小さいものがよい。なお、本実施形態では、多孔質ポリシリコン層6は急速熱酸化されているが、急速熱酸化に限定されるものではなく、化学的方法によって酸化してもよく、また、窒化するようにしてもよい。

【0028】また、本実施形態においては、金属薄膜として金薄膜7を用いているが、金属薄膜は、電界放射型電子源10の正極を構成するものであり、多孔質ポリシリコン層6に電界を印加するものである。この電界の印加により多孔質ポリシリコン層6の表面に到達した電子はトンネル効果によって金属薄膜の表面から放出される。したがって、導電性基板と金属薄膜との間に印加する直流電圧によって得られる電子のエネルギーから金属薄膜の仕事関数を差し引いたエネルギーが放出される電子の理想的なエネルギーとなるので、金属薄膜の仕事関数は小さいほど望ましい。なお、本実施形態では、金属薄膜の材料として金を用いているが、金属薄膜の材料は金に限定されるものではなく、仕事関数の小さな金属であればよく、例えば、アルミニウム、クロム、タングステン、ニッケル、白金などを用いてもよい。ここに、金の仕事関数は5.10eV、アルミニウムの仕事関数は4.28eV、クロムの仕事関数は4.50eV、タングステンの仕事関数は4.55eV、ニッケルの仕事関数は5.15eV、白金の仕事関数は5.65eVである。

【0029】以下、製造方法を図2を参照しながら説明する。

【0030】まず、n形シリコン基板1の裏面にオーミック電極2を形成した後、n形シリコン基板1の表面に膜厚が略1.5μmのノンドープのポリシリコン層3を形成することにより図2(a)に示すような構造が得られる。ポリシリコン層3の成膜は、LPCVD法により行い、成膜条件は、真空度を20Pa、基板温度を640℃、モノシランガスの流量を600sccmとした。なお、ポリシリコン層3の成膜は、導電性基板が半導体基板の場合にはLPCVD法やスパッタ法により行ってもよいし、あるいは、プラズマCVD法によってアモルファスシリコンを成膜した後にアニール処理を行うことにより結晶化させて成膜してもよい。また、導電性基板がガラス基板に導電性薄膜を形成した基板の場合には、CVD法により導電性薄膜上にアモルファスシリコンを成膜した後エキシマレーザでアニールすることにより、ポリシリコン層を形成してもよい。また、導電性薄膜上にポリシリコン層を形成する方法はCVD法に限定されるものではなく、例えばCGS(Continuous Grain Silicon)法や触媒CVD法などを用いてもよい。

【0031】ノンドープのポリシリコン層3を形成した後、55wt%のフッ化水素水溶液とエタノールとを略1:1で混合した混合液よりなる電解液を用い、白金電極（図示せず）を負極、n形シリコン基板1（オーミック電極2）を正極として、ポリシリコン層3に光照射を行いながら定電流で陽極酸化処理を行うことによって、多孔質ポリシリコン層4（以下、PPS層4と称す）が形成され図2(b)に示すような構造が得られる。なお、本実施形態では、陽極酸化処理の条件として、電流密度を10mA/cm²一定、陽極酸化時間を30秒とするとともに、陽極酸化中に500Wのタングステンランプによりポリシリコン層3の表面に光照射を行った。その結果、本実施形態では、膜厚が略1μmの多孔質ポリシリコン層4が形成された。なお、本実施形態では、ポリシリコン層3の一部を多孔質化しているが、ポリシリコン層3全部を多孔質化してもよい。

【0032】次に、急速熱酸化(RTO:Rapid Thermal Oxidation)技術によってPPS層4及びポリシリコン層3の急速熱酸化を行うことにより図2(c)に示す構造が得られる。ここに、図2(c)における5は急速熱酸化されたポリシリコン層を、6は急速熱酸化されたPPS層（以下、RTO-PPS層6と称す）を示す。急速熱酸化の条件としては、酸化温度を900℃、酸化時間を1時間とした。なお、本実施形態では、PPS層4及びポリシリコン層3の酸化を急速熱酸化により行っているため、数秒で酸化温度まで昇温することが可能であり、通常の炉心管タイプの酸化装置で問題となる入炉時の巻き込み酸化を抑制することができる。また、実施形態では、急速熱酸化技術によってPPS層4及び

ポリシリコン層 3 を急速熱酸化しているが、急速熱酸化に限らず、化学的方法により酸化してもよし、酸素プラズマにより酸化してもよい。また、酸化の替りに窒化するようにしてもよく、窒化の場合には、窒素プラズマによる窒化や熱的な窒化などの方法を用いればよい。

【0033】次に、RTO-PPS 層 6 上に金属薄膜たる金薄膜 7 を例えば蒸着により形成することによって、図 2 (d) (図 1) に示す構造の電界放射型電子源 10 が得られる。ここに、本実施形態では、金薄膜 7 の膜厚を略 10 nm としたが、この膜厚は特に限定するものではない。なお、電界放射型電子源 10 は金薄膜 7 を電極の正極（アノード）とし、オーミック電極 2 を負極（カソード）とするダイオードが構成される。また、本実施形態では、金属薄膜を蒸着により形成しているが、金属薄膜の形成方法は蒸着に限定されるものではなく、例えばスパッタ法を用いてもよい。

【0034】以下、本実施形態の電界放射型電子源 10 の特性について説明する。

【0035】上述の電界放射型電子源 10 を真空チャンバ（図示せず）内に導入して、図 3 に示すように金薄膜 7 と対向する位置にコレクタ電極 21（放射電子収集電極）を配置し、真空チャンバ内の真空度を約 5×10^{-5} Pa とし、金薄膜 7 とオーミック電極 2 との間に直流電圧 V_{ps} を印加するとともに、コレクタ電極 21 と金薄膜 7 との間に直流電圧 V_c を印加することによって、金薄膜 7 とオーミック電極 2 との間に流れるダイオード電流 I_{ps} と、電界放射型電子源 10 から金薄膜 7 を通して放射される電子 e^- （なお、図 3 中の一点鎖線は放射電子流を示す）によりコレクタ電極 21 と金薄膜 7 との間に流れる放出電子電流 I_e とを測定した結果を図 4 に示す。ここに、金薄膜 7 はオーミック電極 2（つまり、n 形シリコン基板 1）に対して正極として直流電圧 V_{ps} を印加し、コレクタ電極 21 は金薄膜 7 に対して正極として直流電圧 V_c を印加している。

【0036】図 4 の横軸は直流電圧 V_{ps} の値を、縦軸は電流密度を示し、同図中のイ (○) がダイオード電流 I_{ps} を、同図中のロ (●) が放出電子電流 I_e を示す。なお、直流電圧 V_c は 100 V 一定とした。

【0037】図 4 から分かるように、放出電子電流 I_e は直流電圧 V_{ps} が正のときのみ観測され、直流電圧 V_{ps} の値を増加させるにつれてダイオード電流 I_{ps} 及び放出電子電流 I_e とも増加した。例えば、直流電圧 V_{ps} を 15 V としたとき、ダイオード電流 I_{ps} の電流密度は略 100 mA/cm^2 、放出電子電流 I_e の電流密度は略 $10 \mu\text{A/cm}^2$ であり、この放出電子電流 I_e の値は従来例で説明した単結晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現される電界放射型電子源に比べて大きな値であり（例えば、電子情報通信学会 ED96-141, P41-46 によれば、直流電圧 V_{ps} を 15 V としたとき、ダイオード電流 I_{ps} の電流密度は略 40 mA/

cm^2 、放出電子電流 I_e の電流密度は略 $1 \mu\text{A/cm}^2$ である）、本実施形態の電界放射型電子源 10 の電子の放出効率が高いことが分かる。

【0038】図 5 に、この放出電子電流 I_e と直流電圧 V_{ps} とに関するデータを Fowler-Nordheim（ファウラーノルドハイム）プロットした結果を示す。図 5 より、各データが直線上にのることから、この放出電子電流 I_e は量子的なトンネル効果による電子の放出による電流であると推考される。このときの電子放出の機構を図 6 のエネルギーバンド図により説明する。なお、図 6 中の $n^+-\text{Si}$ は n 形シリコン基板 1 を、RTO-PPS は上述の RTO-PPS 層 6 を、 SiO_x は RTO-PPS 層 6 の最表面に形成された酸化シリコン薄膜、Au は金薄膜 7 を、 E_f はフェルミレベルを、 E_{vac} は真空レベルを、それぞれ示す。また、図 6 (a) は直流電圧 V_{ps} の印加前の状態を示し、図 6 (b) は直流電圧 V_{ps} を印加したときの状態を示す。金薄膜 7 を n 形シリコン基板 1 に対して正極として直流電圧 V_{ps} を印加し、この直流電圧 V_{ps} が所定値（臨界値）に達すると、図 6 (b) に示すように、n 形シリコン基板 1 側から RTO-PPS 層 6 に熱的励起により電子 e^- が注入される。このとき、直流電圧 V_{ps} のほとんどは半絶縁性の RTO-PPS 層 6 にかかっているため、注入された電子 e^- は RTO-PPS 層 6 内に存在する強電界（平均電界は略 10^5 V/cm ）によってドリフトされ、不規則なポテンシャルや格子などの散乱により運動エネルギーを失いながら表面側に向かっていく（なお、この過程では衝突電離による電子倍増もありうる）。RTO-PPS 層 6 の表面に到達した電子 e^- は、熱平衡状態よりも高い運動エネルギーをもったいわゆるホットエレクトロン（熱い電子）と考えられ、電界効果により RTO-PPS 層 6 の最表面の SiO_x のサブバンドを介して金薄膜 7 を容易にトンネルし外部に放出されるものと推考される。

【0039】この理論を確認するために、本実施形態の電界放射型電子源 10 から放射される電子のエネルギー $N(E)$ のエネルギー分布を測定した結果を図 7 に示す。図 7 において、イは直流電圧 V_{ps} を 12 V とした場合、ロは直流電圧 V_{ps} を 15 V とした場合、ハは直流電圧 V_{ps} を 18 V とした場合、をそれぞれ示す。図 7 から、電子のエネルギー $N(E)$ のエネルギー分布は比較的にブロードであって、しかも数 eV の高エネルギー成分を含んでおり、印加する直流電圧 V_{ps} の増加とともにピーク位置が高エネルギー側へシフトすることがわかった。したがって、RTO-PPS 層 6 での電子散乱は少なく、RTO-PPS 層 6 の表面側に到達した電子は十分なエネルギーを有するホットエレクトロンであると考えられる。なお、図 6 中の二点鎖線で示した円 A 内の図は、放出直前の電子のエネルギー分布 $n(E)$ とトンネル放出確率 $T(E)$ との関係を示したものであり、放出電子のエネルギー

$N(E)$ のエネルギー分布の形状は $n(E)$ と $T(E)$ との乗算により決まる ($N(E) = n(E) T(E)$)。例えば、直流電圧 V_{ps} の電圧が増加すると、 $n(E)$ は高エネルギー側のテール成分が増えるように変化し、その結果として $N(E)$ も全体的に高エネルギー側へシフトする。

【0040】なお、熱平衡状態にまで緩和してしまう強い散乱を電子が受けていないということは、 $RTOP$ PPS 層 6 内でのエネルギー損失、すなわち、熱的なロスが少ないということを意味し、放出電子電流 I_e の効率が 10 高く安定して電子を放出することができると考えられる。図 8 は本実施形態の電界放射型電子源 10 のダイオード電流 I_{ps} および放出電子電流 I_e それぞれの経時変化を示すグラフであって、横軸が時間、縦軸が電流密度であり、同図中のイがダイオード電流 I_{ps} を、同図中のロが放出電子電流 I_e を示す。なお、図 8 は、直流電圧 V_{ps} を 15 V 一定、直流電圧 V_c を 100 V 一定とした場合の結果である。図 8 からわかるように、本実施形態の電界放射型電子源 10 では、ダイオード電流 I_{ps} 、放出電子電流 I_e 両方ともポッピング現象は観測されず、時間が経過しても略一定のダイオード電流 I_{ps} 及び放出電子電流 I_e を維持することができる。これは、 $RTOP$ PPS 層 6 は各グレインの表面が多孔質化し各グレインの中心部分では結晶状態が維持されており、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出され、温度上昇が抑制されるからであると推考される。このような放出電子電流 I_e の経時変化の少ない安定した特性は、従来の MIM 方式や単結晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現される電界放射型電子源では得られない特性であり、本発明 30 の構造を採用することにより得られる特性である。

【0041】次に、本実施形態の電界放射型電子源 10 の放出電子電流 I_e の真空度依存性について説明する。図 9 は本実施形態の電界放射型電子源 10 の周囲を Ar ガス雰囲気として真空度を変化させたときのダイオード電流 I_{ps} 及び放出電子電流 I_e の変化を示す。図 9 は横軸が真空度、縦軸が電流密度であり、同図中のイ (○) がダイオード電流 I_{ps} を、同図中のロ (●) が放出電子電流 I_e を示す。図 9 から、真空度が約 10^{-5} Pa ~ 約 1 Pa の範囲では略一定の放出電子電流 I_e が得られ、放出電子電流 I_e の真空度依存性が小さいことがわかる。すなわち、本実施形態の電界放射型電子源 10 は電子放出特性の真空度依存性が小さいので、真空度が多少変化しても安定して電子を効率良く放出 (放射) することができ、低真空度でも良好な電子放出特性が得られ従来のような高真空で使用する必要がないから、電界放射型電子源 10 を利用する装置の低コスト化が図れるとともに取扱いが容易になる。

【0042】本実施形態では、導電性基板として n 形シリコン基板 1 (抵抗率が略 $0.1 \Omega \text{ cm}$ の (100) 基

板) を用いているが、導電性基板は n 形シリコン基板に限定されるものではなく、例えば、金属基板や、ガラス基板などに透明導電性薄膜 (例えば、ITO: Indium Tin Oxide) や白金やクロムなどの導電性膜を形成した基板などを用いてもよく、n 形シリコン基板などの半導体基板を用いる場合に比べて大面積化及び低コスト化が可能になる。

【0043】(実施形態 2) 本実施形態の電界放射型電子源 10 の基本構成は図 1 に示した実施形態 1 と略同じでなので図示を省略し、製造方法を図 10 及び図 11 を参照しながら説明する。本実施形態では、実施形態 1 における多孔質ポリシリコン層 6 が、図 11 (c) に示すように多孔度の高いポリシリコン層 6b と多孔度の低いポリシリコン層 6a とが交互に積層された層により構成されている点が相違する。なお、本実施形態においても、実施形態 1 と同様に、導電性基板として n 形シリコン基板 1 (抵抗率が略 $0.1 \Omega \text{ cm}$ の (100) 基板) を用いている。

【0044】まず、n 形シリコン基板 1 の裏面にオーミック電極 2 を形成した後、n 形シリコン基板 1 の表面に膜厚が略 $1.5 \mu \text{ m}$ のノンドープのポリシリコン層 3 を形成することにより図 10 (a) に示すような構造が得られる。

【0045】次に、55 wt % のフッ化水素水溶液とエタノールとを略 1 : 1 で混合した混合液よりなる電解液を用い、白金電極 (図示せず) を負極、n 形シリコン基板 1 (オーミック電極 2) を正極として、ポリシリコン層 3 に光照射を行いながら定電流で陽極酸化処理を行う。ここにおいて、陽極酸化処理は次の手順で行った。陽極酸化処理の条件として、電流密度を 2.5 mA/cm^2 一定、陽極酸化時間を 4 秒とする第 1 の条件と、電流密度を 20 mA/cm^2 一定、陽極酸化時間を 5 秒とする第 2 の条件とを設定し、第 1 の条件での陽極酸化処理と第 2 の条件での陽極酸化処理とを交互に 3 回繰り返して行った。但し、陽極酸化中には 500 W のタングステンランプにより表面に光を照射することとした。ここで、第 1 の条件での陽極酸化が終了した時点では、ポリシリコン層 3 の表面側に多孔度の低い多孔質ポリシリコン層 4a (以下、PPS 層 4a と称す) が形成され図 10 (b) に示すような構造が得られる。その後、第 2 の条件での陽極酸化が終了した時点では、上記多孔質ポリシリコン層 4a よりも n 形シリコン基板 1 側に、PPS 層 4a よりも多孔度の高い多孔質ポリシリコン層 4b (以下、PPS 層 4b と称す) が形成され図 10 (c) に示すような構造が得られる。しかして、第 1 の条件、第 2 の条件での陽極酸化が 3 回ずつ終了した時点では、PPS 層 4a と PPS 層 4b とが交互に積層された図 11 (a) に示す構造が得られる。なお、本実施形態では、PPS 層 4a と PPS 層 4b との積層構造よりなる 50 多孔質ポリシリコン層の膜厚は略 $1 \mu \text{ m}$ であった。ま

た、本実施形態では、ポリシリコン層 3 の一部を多孔質化しているが、ポリシリコン層 3 全部を多孔質化してもよい。

【0046】次に、急速熱酸化 (RTO: Rapid Thermal Oxidation) 技術によって全ての PPS 層 4a、4b 及びポリシリコン層 3 の急速熱酸化を行うことにより図 11 (b) に示す構造が得られる。ここに、図 11 (b) における 5 は急速熱酸化されたポリシリコン層を、6a、6b は急速熱酸化された上記多孔質ポリシリコン層 (以下、RTO-PPS 層 6a、6b と称す) を示す。急速熱酸化の条件としては、酸化温度を 900℃、酸化時間を 1 時間とした。なお、本実施形態では、PPS 層 4a、4b 及びポリシリコン層 3 の酸化を急速熱酸化により行っているため、数秒で酸化温度まで昇温することが可能であり、通常の炉管タイプの酸化装置で問題となる入炉時の巻き込み酸化を抑制することができる。

【0047】その後、最上層の RTO-PPS 層 6a 上に金属薄膜たる金薄膜 7 を例えば蒸着により形成することによって、図 11 (c) に示す構造の電界放射型電子源 10 が得られる。ここに、本実施形態では、金薄膜 7 の膜厚を略 10 nm としたが、この膜厚は特に限定するものではない。なお、電界放射型電子源 10 は金薄膜 7 を電極の正極 (アノード) とし、オーミック電極 2 を負極 (カソード) とするダイオードが構成される。

【0048】以下、本実施形態の電界放射型電子源 10 の特性について説明する。

【0049】上述の電界放射型電子源 10 を真空チャンバ (図示せず) 内に導入して、実施形態 1 と同様、図 3 に示すように金薄膜 7 と対向する位置にコレクタ電極 21 (放射電子収集電極) を配置し、真空チャンバ内の真空度を約 5×10^{-5} Pa とし、金薄膜 7 とオーミック電極 2 との間に直流電圧 Vps を印加するとともに、コレクタ電極 21 と金薄膜 7 との間に直流電圧 Vc を印加することによって、金薄膜 7 とオーミック電極 2 との間に流れるダイオード電流 Ips と、電界放射型電子源 10 から金薄膜 7 を通して放射される電子 e⁻ (なお、図 3 中の一点鎖線は放射電子流を示す) によりコレクタ電極 21 と金薄膜 7 との間に流れる放出電子電流 Ie とを測定した結果を図 12 に示す。ここに、金薄膜 7 はオーミック電極 2 (つまり、n 形シリコン基板 1) に対して正極として直流電圧 Vps を印加し、コレクタ電極 21 は金薄膜 7 に対して正極として直流電圧 Vc を印加している。

【0050】図 12 の横軸は直流電圧 Vps の値を、縦軸は電流密度を示し、同図中のイ (○) がダイオード電流 Ips を、同図中のロ (●) が放出電子電流 Ie を示す。なお、直流電圧 Vc は 100 V 一定とした。

【0051】図 12 から分かるように、本実施形態においても実施形態 1 同様、放出電子電流 Ie は直流電圧 Vps が正のときのみ観測され、直流電圧 Vps の値を増加

させるにつれてダイオード電流 Ips 及び放出電子電流 Ie とも増加した。例えば、直流電圧 Vps を 15 V としたとき、ダイオード電流 Ips の電流密度は略 1 mA/cm²、放出電子電流 Ie の電流密度は略 4 μA/cm² であり、この放出電子電流 Ie の値は従来例で説明した単結晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現される電界放射型電子源 (特開平 8-250766 号公報参照) に比べて大きな値であり (例えば、電子情報通信学会 ED96-141, P41-46 によれば、直流電圧 Vps を 15 V としたとき、ダイオード電流 Ips の電流密度は略 40 mA/cm²、放出電子電流 Ie の電流密度は略 1 μA/cm² である)、本実施形態の電界放射型電子源の電子の放出効率が高いことが分かる。

【0052】図 13 に、この放出電子電流 Ie と直流電圧 Vps とに関するデータを Fowler-Nordheim (ファウラーノルドハイム) プロットした結果を示す。図 13 より、各データが直線上にのることから、この放出電子電流 Ie は実施形態 1 と同様に、量子的なトンネル効果による電子の放出による電流であると推考される。

【0053】図 14 は本実施形態の電界放射型電子源 10 のダイオード電流 Ips および放出電子電流 Ie それぞれの経時変化を示すグラフであって、横軸が時間、縦軸が電流密度であり、同図中のイがダイオード電流 Ips を、同図中のロが放出電子電流 Ie を示す。なお、図 14 は、直流電圧 Vps を 21 V 一定、直流電圧 Vc を 100 V 一定とした場合の結果である。図 14 から分かるように、本実施形態の電界放射型電子源 10 においても、実施形態 1 と同様、ダイオード電流 Ips、放出電子電流 Ie 両方ともポッピング現象は観測されず、時間が経過しても略一定のダイオード電流 Ips 及び放出電子電流 Ie を維持することができる。このような放出電子電流 Ie の経時変化の少ない安定した特性は、従来の MIM 方式や単結晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現される電界放射型電子源では得られない特性であり、本発明の構造を採用することにより得られる特性である。

【0054】なお、上述の陽極酸化処理の条件としては、次のような条件で行ってもよい。すなわち、図 15 に示すように、電流密度を 0 mA/cm² とし陽極酸化を開始し、20 秒間で電流密度を 0 mA/cm² から 20 mA/cm² まで増加させる途中で、電流密度を 2 秒間だけ 2.5 mA/cm² とする期間を 3 回設けるようにしてもよい。但し、陽極酸化中には 500 W のタングステンランプにより表面に光を照射することは勿論である。この場合には、電流密度を 2.5 mA/cm² とした期間に多孔度の低い多孔質ポリシリコン層 4a が形成されることになる。

【0055】(実施形態 3) 本実施形態の電界放射型電子源 10 の基本構成は図 1 に示した実施形態 1 と略同じ

でなので図示を省略し、製造方法を図 16 を参照しながら説明する。本実施形態は、実施形態 1 における多孔質のポリシリコン層 6 が、厚み方向に多孔度が連続的に変化した層である点に特徴がある。なお、本実施形態においても、実施形態 1 と同様に、導電性基板として n 形シリコン基板 1 (抵抗率が略 $0.1 \Omega \text{ cm}$ の (100) 基板) を用いている。

【0056】まず、n 形シリコン基板 1 の裏面にオーミック電極 2 を形成した後、n 形シリコン基板 1 の表面に膜厚が略 $1.5 \mu \text{ m}$ のノンドープのポリシリコン層 3 を形成することにより図 16 (a) に示すような構造が得られる。

【0057】次に、55 wt % のフッ化水素水溶液とエタノールとを略 1 : 1 で混合した混合液よりなる電解液を用い、白金電極 (図示せず) を負極、n 形シリコン基板 1 (オーミック電極 2) を正極として、ポリシリコン層 3 に光照射を行いながら定電流で陽極酸化処理を行う。ここにおいて、陽極酸化処理は、電流密度を $0 \text{ mA} / \text{cm}^2$ として陽極酸化を開始し、時間経過とともに電流密度を $0 \text{ mA} / \text{cm}^2$ から $20 \text{ mA} / \text{cm}^2$ まで連続的に (徐々に) 増加させる。但し、陽極酸化中には 500 W のタングステンランプにより表面に光を照射することとした。しかして、陽極酸化処理が終了した時点では、n 形シリコン基板 1 に近い側が高多孔度で表面に近い方が低多孔度となり多孔度が厚み方向に連続的に変化した多孔質ポリシリコン層 4 c (以下、PPS 層 4 c と称す) が形成され図 16 (b) に示すような構造が得られる。なお、本実施形態では、PPS 層 4 c の膜厚は略 $1 \mu \text{ m}$ であった。また、本実施形態では、ポリシリコン層 3 の一部を多孔質化しているが、ポリシリコン層 3 全部を多孔質化してもよい。

【0058】次に、急速熱酸化技術によって PPS 層 4 c 及びポリシリコン層 3 の急速熱酸化を行い (急速熱酸化の条件としては、酸化温度を 900°C 、酸化時間を 1 時間とした)、金属薄膜たる金薄膜 7 を例えば蒸着により形成することによって、図 16 (c) に示す構造の電界放射型電子源 10 が得られる。ここに、本実施形態では、金薄膜 7 の膜厚を略 10 nm としたが、この膜厚は特に限定されるものではない。なお、電界放射型電子源 10 は金薄膜 7 を電極の正極 (アノード) とし、オーミック電極 2 を負極 (カソード) とするダイオードが構成される。また、図 16 (c) において、5 は急速熱酸化されたポリシリコン層を、6 は急速熱酸化された PPS 層 4 c (RTO-PPS 層 6) を示す。

【0059】なお、本実施形態では、陽極酸化処理において電流密度を徐々に増加させることにより多孔度を変化させているが、電流密度を徐々に減少させることにより多孔度を変化させるようにしてよく、後者の場合には、n 形シリコン基板 1 に近い側が低多孔度で表面に近い方が高多孔度となる。

【0060】(実施形態 4) 図 17 に実施形態 1 の電界放射型電子源 10 を利用した平面発光装置の概略構成図を示す。なお、実施形態 1 と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略する。ここにおいて、電界放射型電子源 10 としては、実施形態 2 または実施形態 3 の電界放射型電子源 10 を用いてもよい。

【0061】本実施形態の平面発光装置は、電界放射型電子源 10 と、電界放射型電子源 10 の金薄膜 7 に対向配置される透明電極 31 を備え、透明電極 31 には電界放射型電子源 10 から放射される電子線により可視光を発光する蛍光体 32 が塗布してある。また、透明電極 31 はガラス基板などの透明板 33 に塗布形成してある。ここに、透明電極 31 及び蛍光体 32 が形成された透明板 33 はスペーサ 34 を介して電界放射型電子源 10 と一体化してあり、透明板 33 とスペーサ 34 と電界放射型電子源 10 とで囲まれる内部空間を所定の真空度にしてある。したがって、電界放射型電子源 10 から電子を放射させることによって、蛍光体 32 を発光させることができ、蛍光体 32 の発光を透明電極 31 及び透明板 33 を通して外部に表示することができる。

【0062】本実施形態の平面発光装置において、透明電極 31 を金薄膜 7 に対して正極とし透明電極 31 と金薄膜 7 との間に 1 kV の直流電圧 V_c を印加した状態で、電界放射型電子源 10 の金薄膜 7 とオーミック電極 2 との間に 15 V 程度の直流電圧 V_{ps} を印加して電子を放出 (放射) させたところ、金薄膜 7 の面積 (サイズ) に対応する蛍光パターンが得られた。これは、電界放射型電子源 10 から放射される放出電子電流 I_e 密度が金薄膜 7 の面内で略均一であることを示すとともに、放射される電子 e^- が金薄膜 7 から略垂直方向に放射され、電子 e^- の流れが広がったり狭まったりすることなく略平行となっていることを示す証左である。したがって、本実施形態では、電子 e^- が金薄膜 7 の面内で略均一に略垂直方向へ放射されるから、従来の平面発光装置で用いられる収束電極を設ける必要がなく、構造が簡単になるとともに低コスト化が可能になる。また、電界放射型電子源 10 からの電子の放出時にポッピング現象が発生しないので、表示むらを少なくすることができる。

【0063】(実施形態 5) 図 18 に実施形態 1 ないし実施形態 3 のいずれかに記載の電界放射型電子源 10 をディスプレイ装置に利用する場合の電子源部の概略構成図を示す。本実施形態では、図 18 に示すように、実施形態 1 ないし実施形態 3 のいずれかに記載の電界放射型電子源 10 をマトリクス状 (アレイ状) に構成し、各電界放射型電子源 10 を各ピクセルに対応させてあり、X マトリクスコントロール回路 41 と Y マトリクスコントロール回路 42 とで各電界放射型電子源 10 に印加する上述 (実施形態 1 で説明) の直流電圧 V_{ps} をそれぞれオンオフするようになっている。すなわち、本実施形態では、X マトリクスコントロール回路 41 と Y マトリクス

コントロール回路 42 によって直流電圧 V_{ps} を印加する電界放射型電子源 10 を選択するようになっており、選択された電界放射型電子源 10 からのみ電子が放射される。

【0064】なお、本実施形態のディスプレイ装置では、図示しないが、実施形態 4 と同様に、電子源部に対向配置される（つまり、電界放射型電子源 10 の金薄膜 7 に対向配置される）透明電極を備え、透明電極には電界放射型電子源 10 から放射される電子線により可視光を発生する蛍光体が塗布してある。また、透明電極はガラス基板などの透明板に塗布形成してある。

【0065】ところで、上述のように電界放射型電子源 10 から放射される電子は、金薄膜 7 の面内で略均一に金薄膜 7 から略垂直方向に放射されその電子流は略平行しているので、本実施形態のディスプレイ装置では、電界放射型電子源 10 に対向する蛍光体部分のみを発生させることができる。したがって、従来のような複雑なシャドウマスクを設ける必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現することが可能となる。

【0066】（実施形態 6）図 19 に実施形態 1 に記載の電界放射型電子源 10 を利用した固体真空デバイスの概略構成図を示す。なお、実施形態 1 と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略する。また、電界放射型電子源 10 としては実施形態 2 または実施形態 3 の構造を採用してもよい。

【0067】本実施形態の固体真空デバイスは、三極管タイプのものであって、電界放射型電子源 10 をカソードとし、電界放射型電子源 10 の金薄膜 7 に対向してアノード電極 51（陽極）を配置し、アノード電極 51 とカソードとの間にメッシュ状のグリッド 52 を設けてある。また、アノード電極 51、グリッド 52、カソードは封止材 53、54 によって真空封止されている。なお、本実施形態では、封止材 53、54 と n 形シリコン基板 1 よりなる導電性基板とで真空容器を構成している。

【0068】本実施形態の固体真空デバイスは、電界放射型電子源 10 に上述の直流電圧 V_{ps} を印加することにより電界放射型電子源 10、つまりカソードから電子が放射され、アノード電極 51 と金薄膜 7 との間に印加されるアノード電圧 V_a により加速されるので、アノード電極 51 とカソードとの間にアノード電流 I_a が流れる。なお、このアノード電流 I_a の大きさは、グリッド 52 を負極としてグリッド 52 とオーミック電極 2 との間に印加する直流電圧 V_g の値を変化させることにより制御できる。

【0069】従来の真空デバイスは熱電子放射を用いた陰極が主流であるが、本発明の電界放射型電子源を用いれば、冷陰極で長寿命の固体真空デバイスを実現することができる。

【0070】なお、本実施形態では三極管タイプの固体

真空デバイスについて説明したが、多極管タイプであってもよいことは勿論である。

【0071】

【発明の効果】請求項 1 の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるから、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。

【0072】請求項 2 の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるから、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。

【0073】請求項 6 の発明は、請求項 1 乃至請求項 5 の発明において、上記ポリシリコン層が、ノンドープのポリシリコン層なので、酸化または窒化された多孔質のポリシリコン層が半絶縁性となり、上記電圧を印加することにより該多孔質のポリシリコン層が強電界となつて、導電性基板側から該多孔質のポリシリコン層に注入された電子がドリフトして該多孔質のポリシリコン層の表面に達し、ホットエレクトロンとして金属薄膜をトンネルすることにより電子が放射されるから、上記ポリシリコン層がドーピングされている場合に比べて高効率で安定して電子を放出することができ、また、ドーピングが不要なので製造が容易になるという効果がある。

【0074】請求項 7 の発明は、請求項 1 乃至請求項 6 の発明において、導電性基板は、一表面に導電性薄膜が形成された基板からなるので、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板を用いる場合に比べて面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。

【0075】請求項 8 の発明は、請求項 1 記載の電界放射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシ

リコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を酸化し、酸化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成するので、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電界放射型電子源を提供することができるという効果がある。

【0076】請求項9の発明は、請求項2記載の電界放射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を窒化し、窒化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成するので、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電界放射型電子源を提供することができるという効果がある。

【0077】請求項12の発明は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられているので、電界放射型電子源から放射される電子の放出角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそううから、収束電極を設ける必要がなく、構造が簡単になるとともに薄型の平面発光装置を実現することができるという効果がある。

【0078】請求項13の発明は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源をマトリクス状に構成し、各電界放射型電子源に印加する上記電圧をそれぞれ制御する手段と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とするものであり、電界放射型電子源から放射される電子の放出角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそううので、複雑なシャドウマスクや電子収束レンズを設ける必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現することができるという効果がある。

【0079】請求項14の発明は、少なくとも請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と陽極とが真空容器中に配設されているので、電界放射型電

子源が冷陰極を構成するから、従来の熱電子放射を利用した熱陰極を有する固体真空デバイスのように加熱手段を設ける必要がなく、小型化が可能になるとともに陰極物質の蒸発や劣化を抑制することができ、長寿命の固体真空デバイスを実現することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態1を示す断面図である。

【図2】同上の製造プロセスを説明するための主要工程断面図である。

【図3】同上の放射電子の測定原理の説明図である。

【図4】同上の電圧電流特性図である。

【図5】図4のデータをFowler-Nordheimプロットしたグラフである。

【図6】同上の電子放出機構を説明するバンド図である。

【図7】同上の放出電子のエネルギー分布の説明図である。

【図8】同上の電流の経時変化を示すグラフである。

【図9】同上の電流の真空度依存性を示すグラフである。

【図10】実施形態2の製造プロセスを説明するための主要工程断面図である。

【図11】同上の製造プロセスを説明するための主要工程断面図である。

【図12】同上の電圧電流特性図である。

【図13】図12のデータをFowler-Nordheimプロットしたグラフである。

【図14】同上の電流の経時変化を示すグラフである。

【図15】同上の他の構成例の陽極酸化処理の説明図である。

【図16】実施形態3の製造プロセスを説明するための主要工程断面図である。

【図17】実施形態4を示す概略構成図である。

【図18】実施形態5を示す要部概略構成図である。

【図19】実施形態6を示す概略構成図である。

【符号の説明】

1 n形シリコン基板

2 オーミック電極


5 急速熱酸化されたポリシリコン層

6 急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層

7 金薄膜


10 電界放射型電子源

【図1】




- 1 n形シリコン基板
- 2 オーミック電極
- 5 急速熱酸化されたポリシリコン層
- 6 急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層
- 7 金薄膜
- 10 電界放射型電子源


【図2】




【図3】




【図4】




【図17】




【図5】




【図6】




【図7】




【図10】




【図 8】






【図 9】






【図 15】




【図 11】




【図 16】




【図12】




【図13】




【図14】



【図18】



【図 19】



【手続補正書】

【提出日】平成 11 年 8 月 26 日

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項 1】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを特徴とする電界放射型電子源。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項 2】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを特徴とする電界放射型電子源。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項 1 の発明は、上記目的を達成するために、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを特徴とするものであり、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるので、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面积化及び低コスト化が可能になる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】請求項 2 の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであ

て、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを特徴とするものであり、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるので、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化が可能になる。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正内容】

【0071】

【発明の効果】請求項 1 の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであつて、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されているものであり、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生

せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるから、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正内容】

【0072】請求項 2 の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され窒化されたナノメートル単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであつて、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されているものであり、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板などを使用することもできるから、従来のように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

H01J 29/04

31/12

識別記号

F I

H01J 29/04

31/12

C